

## Герметик + Грунт + Штукатурка



Перед нанесением штукатурки требуется тщательная подготовка поверхности, это связано с тем, что OSB-плита обладает гигроскопичностью, способна поглощать влагу или ее отдавать, вследствие этого разбухать и усыхать, тем самым меняя свои геометрические размеры. Если нанести штукатурку прямо на неподготовленную плиту, возможно растрескивание и отслоение покрытия от поверхности плиты.

- 1) Для подготовки поверхности в стыки между плитами рекомендуется нанести эластичную шпатлевку-герметик [SMART ELASRIK](#).

Расход: 0,15 кг на 1 м.погонный (при ширине стыка 3-5 мм)

Герметик наносится шпателем или с помощью насадки. В случае работы со штукатуркой желательно укрепить стыки малярной сеткой. Полностью полимеризуется, высыхает в течение 7 суток. Если не дать высохнуть и поверх нанести декоративную штукатурку, то на поверхности штукатурку появятся трещины.

- 2) Затем рекомендуется загрунтовать поверхность OSB-плиты. В данном случае рекомендуется использовать изолирующий грунт [SOPPKA OSB Primer](#), чтобы заблокировать желтые пятна от смолянистых компонентов и танинов, которые содержатся в плите.

Способ нанесения: кисть, валик, краскопульт.

Расход: 0,3 кг/м<sup>2</sup> (в 2-3 слоя).

По консистенции грунт жидкий, молочно-белый, после высыхания становится прозрачным.

- 3) В качестве штукатурки рекомендуется использовать [декоративную штукатурку для OSB](#), характеризующуюся эластичностью и атмосферостойкостью. Фактически – это «жидкий» сайдинг, разработанный специально для ориентировано-стружечных плит. Штукатурка полностью скрывает фактуру плит и стыки, что особенно актуально, когда фасад не под фахверк.

Как правило, одного слоя штукатурки недостаточно, чтобы скрыть структуру плиты. Толщина покрытия 1,5-2 мм хорошо скрывает структуру плиты.

Расход: 2 кг/м<sup>2</sup>.

Способ нанесения: шпатель, распылитель для декоративных штукатурок. Возможно выравнивание валиком, допускается использование специальных валиков для декоративных штукатурок с разными текстурами.

При использовании шпателя штукатурку рекомендуется наносить в 2 слоя.

При использовании распылителя штукатурку рекомендуется наносить в 3 слоя.

Оптимальная температура для нанесения: не менее +10°C. Следует избегать воздействия воды на покрытие в течение первых 3 суток после нанесения.

Время высыхания при температуре 20°C и относительной влажности 65% – 24 часа, полный набор прочности - 7 дней. При понижении температуры и повышении влажности воздуха время высыхания увеличивается. При температуре 10°C-15°C и расходе 2,3 кг/м<sup>2</sup> время высыхания на отлив составит 8-5 часов, до приобретения полных характеристик-те же 7 суток.

Важно обеспечить:

- полное высыхание герметика – не менее 7 суток;
- полное высыхание грунта – не менее 24 часов;
- защиту от атмосферных осадков в течение 3 суток после нанесения декоративной штукатурки.

Читайте инструкции на этикетках!